

Plattenaufbau ZIWO-BSP Brettsperrholz

In unterschiedlichen Aufbauten bieten wir die ZIWO-BSP Brettsperrholzplatten an.
Durch unsere eigene Produktion sind wir flexibel für bestimmte Kundenwünsche und
können Plattenaufbauten durch statische Vorgaben oder Leistungsverzeichnisse

Plattenaufbau ZIWO-BSP

Anzahl der Lagen	Gesamtstärke BSP Platte - ohne SO	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	SO*
3-lagiger Aufbau	60	20,0	20,0	20,0							19,0
	70	20,0	30,0	20,0							19,0
	80	25,0	30,0	25,0							19,0
	90	30,0	30,0	30,0							19,0
	100	30,0	40,0	30,0							19,0
	120	40,0	40,0	40,0							19,0

5-lagiger Aufbau	100	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0					19,0
	120	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0					19,0
	140	33,0	20,0	33,0	20,0	34,0					19,0
		18,0	38,0	28,0	38,0	18,0					19,0
	150	40,0	20,0	30,0	20,0	40,0					19,0
	160	40,0	20,0	40,0	20,0	40,0					19,0
	180	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0					19,0
	200	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0					19,0

7-lagiger Aufbau (ab 200mm Stärke ab Frühjahr 2020 lieferbar)	220	40,0	20,0	30,0	40,0	30,0	20,0	40,0			19,0
	240	40,0	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	40,0			19,0
	260	40,0	30,0	40,0	40,0	40,0	30,0	40,0			19,0
	280	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			19,0
	300	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0			19,0

* Eine gewünschte Sichtoberfläche (SO) wird gesondert gefertigt und ist statisch nicht relevant. Sie wird auf eine Platte in Nicht-Sichtqualität verarbeitet.
Die Gesamtstärke der BSP-Kreuzverbundplatte erhöht sich somit um 19mm. Eine 100mm - BSP-Platte hat mit einer SO eine Gesamtstärke von 119mm.